



SOLTEC® - Soluciones técnicas en adhesivos y selladores

Ficha técnica N° T5018      Página 1/2

## SOLTEC® MASTIC N300

### ***Descripción – Características***

SOLTEC® MASTIC N300 es una masilla de fijación a base de policloropreno que se transforma en una película flexible y resistente con una adherencia muy buena sobre la inmensa mayoría de materiales tradicionales del de obra.

### **Forma de aplicación**

SOLTEC® MASTIC N300 se utiliza para el encolado de zócalos y perfiles de madera o PVC rígido, cuñas, ángulos rectos metálicos, espumas aislantes (salvo poliestireno) sobre hormigón, madera, yeso, metales ... SOLTEC® MASTIC N300 permite la fijación de tableros de madera, aglomerados, placas de cartón -yeso, peldaños de escaleras, elementos de insonorización, piedras, cerámica, ... SOLTEC® MASTIC N300 también permite la conexión de chapas pintadas en el dominio del automóvil y asegura la impermeabilidad después de la unión entre las piezas.

### **Datos técnicos**

Color	Blanco
Viscosidad	Env. 270.000 mPa.s
Densidad a 20° C	1,15 ± 0,03
Extracto seco convencional (EN 827)	55 ± 5 %
Tiempo abierto límite a 20° C	20 min
Resistencia a la temperatura de las superficies	Buen comportamiento de -20° C a + 70° C
Tiempo de agarre final a 20° C	48 h
Limpieza	645
Datos específicos	Resistencia al cizallamiento de encolados haya/haya: > 20 daN/cm <sup>2</sup>

### **Modo de empleo**

#### **Preparación de los soportes:**

Los soportes a unir deben ser lisos, estar secos, exentos de polvo y grasas u otros contaminantes que puedan perjudicar la unión.

Para limpiar los soportes se puede utilizar la solución 695 o 688/1 para aquellos materiales sensibles a las cetonas. Verificar la compatibilidad del disolvente con los soportes.

Durante la utilización de disolventes, apagar todas las fuentes de ignición y seguir las instrucciones de seguridad y manipulación otorgadas por el fabricante. Las superficies metálicas deben lijarse en caso necesario. Tras pulimento, limpiarlos de nuevo. Dejar secar las superficies después de desengrasado. La temperatura de la masilla y las superficies debe estar comprendida entre +5° C y +30 °C.

**Encolado:**

SOLTEC® MASTIC N300 se aplica con ayuda de una pistola manual o neumática o a espátula. Aplicarse por puntos o en cordones sobre el material que debe fijarse, luego presionar éste sobre el soporte con el fin de transferir la masilla. Retirar, esperar algunos minutos (productos ligeros: 5 a 8 min, productos pesados: 8 a 15 min) y unir otra vez los soportes y presionar de nuevo. El agarre es instantáneo, se obtiene la resistencia definitiva después de las 48 horas.

**Consumo**

De 300 a 1000 gr/m<sup>2</sup>, dependiendo del modo de encolado ( por cordones, puntos o a espátula).

**Almacenamiento y conservación**

12 meses en embalaje original y cerrado herméticamente.

Temperatura: almacenar entre + 5° C y + 25° C.

Cartuchos de 310 ml

**Seguridad**

Fácilmente inflamable. Nocivo.

Consultar la ficha de seguridad antes de su utilización.

NOTA: Las indicaciones presentes y técnicas responden a los conocimientos y experiencias que adquirimos, y todo error, inexactitud, omisión, insuficiencia del documento que resulte de la evolución tecnológica y de la búsqueda entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición del producto no podrá sernos opuesta.

El consumidor del producto valora previamente a su puesta en ejecución mediante prueba o ensayo que le permita verificar que el producto se adapta al empleo contemplado. Además, todo consumidor del producto debe valorar ante el vendedor o fabricante toda la información técnica inherente a una hipotética puesta en ejecución y precisar si todas las indicaciones de las que dispone le parecen adecuadas, tanto para un uso normal como para un uso específico de nuestro producto.

Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones corrientes legales y reglamentarias así como las normas profesionales corrientes y todavía conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan del documento presente son puramente indicativos y no exhaustivos totalmente, como lo es toda la información surtida verbalmente sobre llamada telefónica simple de un cliente.

