



## SOLTEC® Adhesivo 8809

### Descripción – Características

SOLTEC® adhesivo 8809 es un adhesivo en disolución, especialmente desarrollado para el pegado de láminas de PVC. Permite pegar en frío o con una reactivación muy suave. También puede utilizarse para el pegado de PVC y PU así como para el caucho TR y goma, sin lijado previo en combinación con el sistema de halogenación, cuando por alguna causa no podamos o no interese reactivar.

### Forma de aplicación

**Preparación de las superficies:** Habitualmente no es necesario preparar las superficies, aunque deben estar limpias y secas.

Aplicar el adhesivo sobre las dos caras a unir. Poner en contacto las dos superficies (en frío o con reactivación suave) y presionar durante al menos 15 seg. Evitando que se deforme las superficies a unir.

SOLTEC® adhesivo 8809 es un adhesivo que por su uso habitual no necesita adición de reforzante pero puede utilizarse cuando se considere necesario.

### Datos técnicos

Base	Poliuretano en disolución
Tipo	Adhesivo de contacto
Densidad	0,840 ± 0,010 gr./cc a 25° C
Sólidos	18 ± 1%
Viscosidad	3100 ± 100 cps (Brookfield LVT Aj. 4/60 r.p.m)
Temperatura de inflamación	Inferior a 20° C
Color	Incoloro transparente
Olor	Característico
Almacenaje	Seis meses en condiciones normales
Diluyente	Disolvente 45

### Modo de empleo

Los soportes sobre los que se va a aplicar Soltec® adhesivo 8809 deben estar limpios y secos, evitando la existencia de polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión. La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes. Se puede utilizar reforzante en una proporción del 3 al 5%, según los casos.

Aplicar mediante pincel o cepillo sobre las dos caras a unir y dejar secar entre 5 y 10 minutos. El adhesivo dispone de un tiempo abierto de entre 10 y 45 minutos según las características del material y la temperatura ambiente. Finalmente unir las superficies y presionar fuertemente entre 15 y 30 segundos.

## **Almacenamiento y conservación**

6 meses en embalaje original y cerrado herméticamente en un lugar seco y fresco.  
Botes de 1L y 5L.

## **Seguridad**

Utilizar en locales bien ventilados, ya que contiene en su composición disolventes orgánicos volátiles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños. No fumar ni tener fuentes de ignición cercanas al puesto de aplicación, ya que se trata de un producto inflamable.

No basta agitar el recipiente sino que debe removerse a fondo su contenido hasta obtener una mezcla uniforme.

NOTA: Las indicaciones presentes y técnicas responden a los conocimientos y experiencias que adquirimos, y todo error, inexactitud, omisión, insuficiencia del documento que resulte de la evolución tecnológica y de la búsqueda entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición del producto no podrá sernos opuesta.

El consumidor del producto valora previamente a su puesta en ejecución mediante prueba o ensayo que le permita verificar que el producto se adapta al empleo contemplado. Además, todo consumidor del producto debe valorar ante el vendedor o fabricante toda la información técnica inherente a una hipotética puesta en ejecución y precisar si todas las indicaciones de las que dispone le parecen adecuadas, tanto para un uso normal como para un uso específico de nuestro producto.

Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones corrientes legales y reglamentarias así como las normas profesionales corrientes y todavía conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan del documento presente son puramente indicativos y no exhaustivos totalmente, como lo es toda la información surtida verbalmente sobre llamada telefónica simple de un cliente.

